




Guide des qualités de métal dur disponibles en stock ou sur demande

Hartmetall Sorten aus Lager lieferbar oder auf wünsch

Carbide grades available from stock or upon request

	WC %	Co %	Autres %	Grosseur μ	Densité g/cm ³	Dureté HV30	Résistance à la rupture N/mm ²
	WC %	Co %	Andere %	Korngröße	Dichte	Härte	Bruchfestigkeit
	CW %	Co %	Other %	Granulation	Density	Hardness	Breaking strenght
S - K10 μ m	91,5	8	0,5	0,8	14,5	1 700	3 800
Ramet 1	89	10	1	0,8 - 1,0	14,5	1 580	3 900
H10F	90	10		0,8	14,7	1 600	4 000
8UF	92	8		0,4	14,5	1 900	3 900
12UF	87	12	1	0,4	14,2	1 690	4 400
K01	96	3,5	0,5	0,8	15,2	1 950	2 100
K05 	94	6		0,8	14,8	1 800	3 500

Nos burins peuvent être revêtus
 Unsere Stähle sind bechichtbar
 Our carbide tools are suitable for coating

Autres nuances disponibles sur demande
 Andere Hartmetall Sorten auf wünsch
 Other carbide qualities on request

BINETRUY FRERES SARL
 3 rue des essarts
 B.P. 43
 F - 25130 VILLERS LE LAC

Gérant: Laurent Binétruy
 N° Siret: 302 698 261 000 13
 N° T.V.A.: FR01 302 698 261

Téléphone + 33 (0)3 81 68 02 21

www.cardur.com
cardur@binetruy-freres.com

www.facebook.com/binetruyfreres



Depuis 1902
 Zeit 1902
 Since 1902