



Guide des nuances disponibles en stock ou sur demande

Hartmetall Sorten aus Lager lieferbar oder auf wünsch

Carbide grades available from stock or upon request

	WC %	Co %	Autres %	Grosseur μ	Densité g/cm ³	Dureté HV30	Résistance à la rupture N/mm ²
	WC %	Co %	Andere %	Korngröße	Dichte	Härte	Bruchfestigkeit
	CW %	Co %	Other %	Granulation	Density	Hardness	Breaking strenght
S - K10	91,5	8	0,5	0,8	14,5	1700	3800
Ramet 1	89	10	1	0,8 - 1,0	14,5	1580	3900
H10F	90	10		0,8	14,7	1600	4000
8UF	92	8		0,4	14,5	1900	3150
12UF	87	12	1	0,4	14,2	1690	4500
K01	96	3,5	0,5	0,8	15,2	1950	2100
K05	93	7		0,8	14,8	1750	3400

Nuances disponibles sur demande :

Micro 100

B4

B18

VR52

BINETRUY FRERES sàrl

3 rue des essarts

B.P. 43

F - 25130 VILLERS LE LAC

Téléphone: +33 (0)3 81 68 02 21

Fax: +33 (0)3 81 68 04 66

www.binetruy-freres.com

www.cardur.com

cardur@binetruy-freres.com

Gérant: Laurent Binétruy

N° Siret: 302 698 261 000 13

N° T.V.A.: FR01 302 698 261



Depuis 1902

Zeit 1902

Since 1902